

DESCRIPTION

Préparation des supports pour surfaces non poreuses.
Sous couche d'accroche blanche à base de liants acrylique et de quartz, sans solvants.
Assure l'uniformité du support.

Caractéristiques techniques

Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.) : au toucher en 30 minutes
Recouvrable : après 4 heures.
Nettoyage : à l'eau, immédiatement après usage
Rendement indicatif : 10 m² par kg.
Température d'utilisation : entre 8°C et 35°C.
Conditionnements : 0.5 kg, 1 kg, 5 kg
Conservation : Stocker entre 5°C et 30°C.

Mise en œuvre

Les surfaces doivent être propres, dégraissées et dépoussiérées.

- Pour les surfaces planes (exemple BA 13) et sans défaut, vous pouvez diluer le produit de 15 à 20%.
- Pour les surfaces abimées, ou très lisses ne pas excéder 5% de dilution

Appliquer une seule couche, uniformément à l'aide d'un spalter ou d'un rouleau à laine.

Les surfaces sont recouvrables de béton 4 heures après l'application, dans des conditions normales de température et d'humidité.

Pour l'émail, le formica et toute surface très lisse, imprimer la surface et laisser sécher 48 heures.

Caractéristiques réglementaires

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/c: Extérieur murs support minéral PA : 40 g/l (2010)

Teneur maximale du produit : 40 g/l COV

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; après l'utilisation, ne pas disperser les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Fait le 28 avril 2026. Annule les versions précédentes.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications.

Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.